

ARD SHIP OPACO

Jednozložkový, polyuretánový, matný lak na drevo a plavidlá.

CHARAKTERISTIKA:

ARDSHIP je transparentný lak na drevo na báze alkyd-olejoureтанovej živice, ktorá dodáva výrobku mimoriadnu odolnosť voči atmosférickým vplyvom, predĺženie ponoru vo vode aj v slanej. Má výbornú pružnosť, ľahko sa nanáša, vytvára originálny tvrdý, plný matný film, ktorý si zachováva elasticitu a priľnavosť aj pri intenzívnom vystavení slnečnému žiareniu a agresívnej soli. Vďaka týmto vlastnostiam je určený na ochranu a dekoráciu drevených častí rôznych typov plavidiel a na drevené povrchy obzvlášť vystavené atmosférickým vplyvom a slnečnému žiareniu v prímorských a horských oblastiach.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Drevo ešte nenatierané:

Povrch obrúsiť a dobre očistiť od prachu a špiny. Na suchý povrch aplikovať v dvoch a viac vrstvách ARD SHIP.

Drevo už natierané zhoršenej kvality:

Pri výskyte solí plochu dôkladne umyť sladkou vodou. Dôkladne obrúsiť, odstrániť všetky zle priliehajúce časti predchádzajúceho náteru a dobre očistiť. Na suchý povrch aplikovať v dvoch vrstvách ARD SHIP.

- v prípade ak si prajeme farebný odtieň dreva, odporúčame ako prvú vrstvu naniesť ARD DECOR vo vybranej farbe, po 12 hod plochu jemne prebrúsiť a pokračovať aplikáciou ARD SHIP.

NANÁŠANIE:

Štetec a valec:

Na prvú vrstvu zriediť 3 až 4 % riedidlom 0.970.0030. Na ďalšie vrstvy zriediť 1 až 2 %.

Striekacia pištoľ:

Zriediť maximálne 4 % riedidlom 0.970.0040 použiť vhodnú trysku a nanášať.

Druhú a ďalšie vrstvy nanášať v 24 hod. intervale.

Doporučuje sa prebrúsiť každú vrstvu pred nanosením nasledujúcej vrstvy veľmi jemným brúsnym papierom a sledovať žilkovanie dreva.

Aplikovať pri teplote + 5 až + 35 °C, nie pri priamom slnečnom žiarení. Pri aplikácii v uzavretom priestore zabezpečiť vhodné vetranie, nejest', nepiť, nefajčiť! Nástroje umyť riedidlom. Výrobok je horľavý. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy pri doprave, skladovaní a aplikácii. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	920 ± 30 g/l
Viskozita pri 60 °C:	50 ± 5 s. Tazza č. 4
Vzhľad:	matný 40±5 glos
Bod zápalnosti :	+ 39°C
Doba schnutia pri 20 °C:	nechytá prach po 1 hod. suché na dotyk po 4 hod. suché do hĺbky po 24 hod.
Výdatnosť:	cca. 8 m ² /l v dvoch vrstvách pri hrúbke 50 mikrónov suchého filmu.
Farba:	bezfarebný

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníčkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Revízia 2013/06