

CREATIVE IRONARD

Dekoratívny náter s efektom zoxidovaného striebra, alebo zlata

Je špeciálna náterová hmota na vodnej báze, ktorá dodá interiéru okúzľujúci kovový vzhľad s efektom zoxidovaného striebra alebo zlata. Plochy nanesené s CREATIVE IRONARD ponúkajú originálny estetický príjemný efekt, umožňujúci zindividualizovanie obytného priestoru a dosiahnuť príťažlivosť a harmóniu pri zachovaní si vlastného vkusu a osobnosti. Je úplne bez zápachu, formulovaný pre maximálny komfort a pohodlie domova. Umožňuje obývatelnosť priestorov už niekoľko hodín po aplikácii, nežltne, nezachytáva prach a nečistoty, dlho si zachová čistotu. V budúcnosti je pretierateľný akoukoľvek vodouriediteľnou farbou.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Vnútorne steny ešte nenatierané, alebo už natrené tradičnými farbami: Presvedčiť sa že omietka zrela najmenej 28 dní. Odstrániť jemnou kefkou prachu a voľné časti omietky. Vyrovnáť prípadné nedokonalosti napr. s LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí cca. 6 hod. opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať vrstvou ARDFIXU vhodne nariadeného podľa nasiakavosti podkladu. Po zaschnutí cca. 6 hod. naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách za účelom zjednotenia steny IRONARD FOND. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE IRONARD.

Drevené povrchy, alebo drevotriekové dosky ešte nenatierané: Vhodne vyrovnáť nedokonalosti (hrče, spoje, nitované spoje, praskliny, atď.). Vyhladiť napr. LITOSTUCCOM. Po zaschnutí prebrúsiť, dôkladne očistiť a naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách IRONARD FOND. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE IRONARD.

Povrchy už natreté CREATIVE IRONARD: Dôkladne umyť bežnými čistiacimi prostriedkami v prášku a dobre opláchnuť vodou. Po zaschnutí naniesť v jednej vrstve IRONARD FOND. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE IRONARD.

NANÁŠANIE:

Výrobok pred použitím vhodne premiešajte na dne aj stene nádoby a nanášať bez riedenia.

Špachtľová technika: Výrobok naniesť pomocou oceľového hladidla vo všetkých smeroch a na povrchu zanechať tenkú a nepravidelnú vrstvu. Najmenej po 5-6 hod. pri 20°C naniesť druhú vrstvu rovnakým spôsobom s hladidlom asi v 2° uhle k povrchu. Po cca. 20-30 min. pri 20°C skôr než povrch začne schnúť, hladidlom vyhladiť povrch s vyvinutím určitého tlaku a prejsť v každom smere.

Technika zo štetcom : Výrobok naniesť pomocou dekoratívneho štetca strednej veľkosti vo všetkých smeroch a na povrchu zanechať tenkú, nepravidelnú vrstvu. Najmenej po 5-6 hod. pri 20°C naniesť druhú vrstvu rovnakým spôsobom so štetcom asi v 2° uhle k povrchu. Po cca 20-30 min. pri 20°C skôr než povrch začne schnúť, prejsť povrch nenamočeným, čistým štetcom v každom smere.

Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou a odstrániť maskovacie pásky. Nenanášať ak je vlhkosť prostredia taká, že by mohla spôsobiť kondenzáciu, vo veľmi vyhriatom prostredí a teploty nižšej ako +5°C. V prípade použitia viacerých balení rôznych výrobných čísel sa odporúča ich zmiešať z dôvodu drobných rozdielov vo vzhľade. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom a teplotou pod 5°C

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1020 ± 50g/l
Viskozita pri 20°C:	13000 ± 3000 cP
Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk	5 hod
suché do hĺbky	24 hod
Výdatnosť:	cca 5 m ² /l v závislosti od povrchu a prevedenia.
Farba:	odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2013/03