

## CREATIVE SETARD

### Dekoratívny luminiscenčný náter s hodvábnym vzhľadom.

CREATIVE SATARD je špeciálny dekoratívny náter na vodnej báze s metalickým efektom, farebnými odrazmi svetla perleťovo strieborného, alebo zlatého odlesku a hodvábné zamatového vzhľadu pre interiérový dizajn. Plochy nanosené s CREATIVE SETARD ponúkajú originálny estetický príjemný efekt, umožňujúci zindividualizovanie obytného priestoru a dosiahnuť príťažlivosť a harmóniu pri zachovaní si vlastného vkusu a osobnosti. Je úplne bez zápachu, formulovaný pre maximálny komfort a pohodlie domova. Umožňuje obývatelnosť priestorov už niekoľko hodín po aplikácii, nežltne, nezachytáva prach a nečistoty, dlho si zachová čistotu. V budúcnosti je pretierateľný akoukoľvek vodou riediteľnou farbou.

### PRÍPRAVA POVRCHU:

**Vnútorne steny ešte nenatierané, alebo už natrené tradičnými farbami:** Presvedčiť sa že omietka zrela najmenej 28 dní. Odstrániť jemnou kefkou prachu a voľné časti omietky. Vyrovnáť prípadné nedokonalosti napr. s LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí cca. 6 hod. opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať vrstvou ARDFIXU vhodne nariadeného podľa savosti podkladu. Po zaschnutí cca. 6 hod. naniesť v jednej alebo dvoch vrstvách IRONARD FOND vo vybranom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE SETARD.

**Drevené povrchy, alebo drevotriekové dosky nikdy nenatierané:** Vhodne vyrovnáť nedokonalosti (hrče, spoje, nitované spoje, praskliny, atď.). Vyhladiť napr. LITOSTUCCOM. Po zaschnutí prebrúsiť, dôkladne očistiť a naniesť v jednej, alebo dvoch vrstvách IRONARD FOND vo vybranom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE SETARD.

**Povrchy už natreté CREATIVE SETARD:** Dôkladne umyť bežnými čistiacimi prostriedkami v prášku a dobre opláchnuť vodou. Po zaschnutí naniesť v jednej vrstve IRONARD FOND vo vybranom odtieni. Po cca. 6 hod. pokračovať nanosením CREATIVE SETARD.

### NANÁŠANIE:

**Špachtľová technika :** Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou oceľového hladidla. Skôr než povrch začne schnúť znovu prejsť povrch s oceľovým hladidlom v každom smere a vyhnúť sa hromadeniu prebytku materiálu.

**Technika zo štetcom :** Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou štetca strednej veľkosti. Skôr než povrch začne schnúť znovu prejsť povrch suchým štetcom v každom smere a vyhnúť sa hromadeniu prebytku materiálu.

**Efekt oblaky:** Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť znovu prejsť povrch plastovým prípravkom s miernym tlakom kruhovými pohybmi v závislosti na požadovanom efekte.

**Efekt lamely:** Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť znovu prejsť povrch plastovým prípravkom s miernym tlakom vertikálnymi pohybmi zdola nahor a naopak.

**Efekt pruhovaný:** Naniesť rovnomernú vrstvu pomocou vlneného valčeka. Skôr než povrch začne schnúť znovu prejsť povrch plastovou kefkou vertikálnymi, alebo horizontálnymi pohybmi zdola nahor a naopak podľa požadovanom efektu.

Ak povrch nie je hladký a jednotný môže byť potrebné naniesť aj druhú vrstvu. Možnosť vykonať opravu je až do zaschnutia. Postarať sa o adekvátne stlmenie okrajov.

Výrobok pred použitím dobre premiešať na dne aj stene nádoby. Po ukončení práce pomôcky a náradie hneď umyť vodou a odstrániť maskovacie pásky. Nenanašať ak je vlhkosť prostredia taká, že by mohla spôsobiť kondenzáciu, vo veľmi vyhriatom prostredí a teploty nižšej ako +5°C. V prípade použitia viacerých balení rôznych výrobných čísel sa odporúča ich zmiešať z dôvodu drobných rozdielov vo vzhľade. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom a teplotou pod 5°C

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1170 ± 50g/l
Viskozita pri 20°C:	29000 ± 3000 cP
Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk	4 hod. na dotyk, 24 hod do hĺbky
Výdatnosť:	cca 8-9m <sup>2</sup> /l v závislosti od povrchu a prevedení.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníčkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2013/03