

IDROSMALTO LUCIDO

Vodouriediteľný, protiplesňový email na povrchy stien

CHARAKTERISTIKA:

Ja na báze akrylátových polymérov. Špeciálne vyvinutý na povrchy stien miestností s vysokou frekvenciou ľudí a veľkou požiadavkou na hygienu. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom určuje výrobok vhodným aj na vonkajšie použitie. Neobsahuje žiadne prchavé toxické látky, čo má za následok nízky ekologický dopad a je nehorľavý. Vhodný do málo vetraných priestorov. Mimoriadne vhodný do priestorov v priemyselnom potravinárskom sektore v súlade s nariadením EU č. 852/2004 (protokol HACCP). Protiplesňová vlastnosť zabezpečuje vysokú hygienickú schopnosť aj v priestoroch, kde čistenie a dezinfekcia je náročná.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Vo všeobecnosti platí, že na priestor v ktorom je požadovaný vysoký stupeň hygieny je nutné disponovať hladkým povrchom. Ak je povrch drsný, alebo pórovitý je potrebné vykonané vyhladenie napr. IDROSTUCOM.

Vnútorne povrchy ešte nenatierané: Presvedčiť sa, či omietka zrela 28 dní. Dobre očistiť od prachu, špiny a zle priliehajúcich častí. Vyrovnáť nedokonalosti napr. s LITOSTUCCOM. Opravované časti po zaschnutí prebrúsiť a očistiť. Na suchý a čistý povrch naniesť penetračný náter. Voľba penetračného náteru závisí od stavu a druhu podkladu. Na omietku štandardne použiť ARDSALUS IMPREGNANTE a v prípade veľmi absorbujúcich povrchov ako je sadrokartón použiť BIANCO FIX. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO.

Vnútorne povrchy už natierané tradičnými farbami: Dobre očistiť od prachu a špiny. Nedokonalosti opraviť napr. LITOSTUCCOM s následným prebrúsením. Celú plochu izolovať jednou vrstvou ARDSALUS IMPREGNANTE, alebo BIANCO FIX podľa stavu povrchu. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO.

Vnútorne povrchy už natierané umývateľnou farbou: Dobre očistiť od prachu a špiny. Nedokonalosti opraviť napr. LITOSTUCCOM s následným prebrúsením a očistením. Na opravované časti naniesť jednu vrstvu BIANCO FIX. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO.

Vnútorne povrchy už natierané emailom: Prebrúsiť jemným šmirglom, očistiť od prachu a špiny, odmastiť a opraviť nedokonalosti. Na opravované časti naniesť jednu vrstvu BIANCO FIX. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO.

Vonkajšie povrchy: Presvedčiť sa, či omietka zrela 28 dní. Dobre očistiť od prachu, špiny a zle priliehajúcich častí. Vyrovnáť nedokonalosti napr. s ARDPLAN AS alebo BS. Na očistený a suchý povrch naniesť penetračný náter ARDSALUS IMPREGNANTE. Po zaschnutí naniesť v dvoch vrstvách IDROSMALTO.

NANÁŠANIE:

Výrobok pred použitím dobre premiešať, podľa spôsobu použitia zriediť vodou a nanášať v dvoch vrstvách v 6 hod. intervale. **Stetec:** zriediť 5-15 % a nanášať rovnomerne krížovými ťahmi. **Valček:** Na prvú vrstvu zriediť 5-10 % na druhú max.3% a nanášať rovnomerne valčekom s krátkym vlasom. Na veľmi drsný povrch použiť vhodný valec. Môže sa prifarbiť farbami vysokej koncentrácie. V prípade odtieňa z limitovanou krycou schopnosťou, alebo obzvlášť kontrastný podklad sa doporučuje preventívne aplikovať vrstvu prifarbeného IDROSMALTO OPACO.

Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od + 5 °C do + 35 °C nie pri priamom slnečnom žiarení. Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou. Skladovať v chlade, ale nie menej ako +5 °C.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Špecifická hmotnosť:	1230 ± 50 g/l
Viskozita pri 20 °C:	8.000 ±2.000 cP
Základ spojiva:	Akrylátové polyméry
Lesk (uhol 60°)	>60 glos.
Reakcia na oheň :	nehorľavý trieda 0, DM 26/06/84
Doba schnutia:	suché na dotyk 3 hod., suché do hĺbky 24 hod..
Výdatnosť:	cca 8 m ² /l v dvoch vrstvách na hladkom a mierne absorpčnom povrchu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Revízia 2012/07