IRONARD FONDO
Základný plniaci náter pod CREATIVE IRONARD.

CHARAKTERISTIKA:

Je zafarbený vyplňujúci podkladový náter na báze kopolymérov vo vodnej disperzii. Špeciálne určený pod CREATIVE IRONARD, dekoratívny náter na vodnej báze s metalickým efektom zlata a striebra. Vďaka svojim vlastnostiam, okrem zabezpečenia vynikajúcej priľnavosti k minerálnym povrchom, nám umožňuje získať aj čo najlepší estetický výsledok ktorý nie je možné dosiahnuť s bežnou disperznou farbou. IRONARD FOND je bez zápachu s výborným výsledkom zjednocovania povrchu, značnou krycou schopnosťou a vynikajúcou nanášateľnosťou.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy nekonzistentné a zvetrané: Odstrániť jemnou kefkou prach a voľné časti omietky. Vyrovnať prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí povrch izolovať vrstvou ARDFIXU a po 6 hod. naniesť IRONARD FOND.

Vnútorné povrchy ešte nenatierané, alebo už natrené tradičnými farbami: Odstrániť jemnou kefkou prachu a voľné častí omietky. Vyrovnať prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať vrstvou ARD FIXU. Po 6 hod. naniesť IRONARD FOND.

Vnútorné povrchy už natreté umývateľnou farbou: Očistiť povrch, vyrovnať prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným prebrúsením a očistením. Opravované časti izolovať jednou vrstvou ARD FIXU a po 6 hod., naniesť IRONARD FOND.

NANÁŠANIE:

Pred použitím výrobok dôkladne premiešať od spodku a podľa zvoleného spôsobu nanášania nariediť vodou. **Štetec:** nariediť 25-35% **Valec:** nariediť na prvú vrstvu 15% a na druhú 20%. Nanášať krížovými ťahmi. Druhú vrstvu nanášať po 4 hod.

CREATIVE IRONARD nanášať až po zaschnutí cca. 8 hod..

Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od + 5 ^{o}C do + 35 ^{o}C. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Náradie a pomôcky hneď po použití umyť vodou.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1650 ± 50g/l
Viskozita pri 20°C:	16000 ± 2000 cP
Vzhľad:	matný
Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk	2 hod
suché do hĺbky	24 hod
Výdatnosť:	cca 6 m^2/l v dvoch vrstvách na rovnom podklade.
Farba:	čierna

Naše ústne a písomné odporučenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2013/03

Tel., fax: 045/53 21 741 e-mail: alfox@alfox.sk