

VENEXIAN

Profesionálna dekoratívna omietka s efektom lesklý benátsky štuk.



Špeciálny dekoratívny efekt pomocou špachtle, ktorý veľmi ľahko umožní získať bohatý efekt na zariadeniach domov realizovaných pred mnohými storočiami. Netrhá sa a umožňuje veľmi ľahko opraviť prípadné škrabance a ryhy nielen počas aplikácie ale aj po nej. Aplikácia je menej náročná oproti klasickým vápenným omietkam vďaka svojej exkluzívnej formule, ktorá umožňuje dosiahnuť rýchlo a ľahko lesklú povrchovú úpravu vysokej kvality. Pridaním pasty METALTOP KS do poslednej vrstvy v pomere 1:4 môžeme získať krásny zlatistý efekt.



Použitie: Na hladké steny v interiéri.

Príprava povrchu:

Povrch musí byť hladký, suchý a jednotný. V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb je nutné naniesť jednu vrstvu vhodne nariadeného ADIFIXU. Po zaschnutí naniesť v jednej vrstve FONDO UNIVERSALE zriedeného 20-30% vodou. Po 5-6 hodinách aplikovať konečnú úpravu.

Príprava farebného odtieňa:

Farebné odtiene sú získané pridaním farbiva do bieleho základu, podľa vybraného farebného odtieňa zo vzorkovnice. Pomocou pigmentov série DT a špeciálnej série DTX pre získanie tmavého odtieňa. Pridaný farebný pigment zamiešať pomocou miešacej hriadele pri nízkych otáčkach. Odporúčame pripraviť farebný odtieň najmenej 12 hodín pred použitím.

Aplikácia:

Naniesť v tenkej rovnomernej vrstve pomocou nerezového hladidla so zaoblenými hranami a nechať zaschnúť. Veľkosť použitého hladidla určí finálny efekt. Po prvom nanosení pokračovať nanášaním druhej vrstvy rovnakým produktom nerovnomernými ťahmi. Poslednú vrstvu prechádzať s malým množstvom produktu, nerovnomernými ťahmi a pôsobením silného tlaku na hladidlo pre dosiahnutie najlepšieho lesku. Pre svoju kvalitu nemusí byť navoskovaný, ale následná aplikácia vosku EASYWAX poskytne väčšiu ochranu.



Technické údaje:

Riedenie: pripravený k použitiu
Výdatnosť: 1,5 – 2,5 m² / l
Zaschnutie pri 25°C: 2 hod. na dotyk, 4-6 hod medzi vrstvami
Špecifická hmotnosť: 1750 ± 20 g/l
Viskozita (Brookfield, 20°C): 40000 ÷ 50000 mPa.s



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Pri realizácii väčšej plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.