

ARDELAST STUCCO

Elastický tmel s vláknom na trhliny stien.

CHARAKTERISTIKA:

Tmel' odolný voči vode na báze akrylátovej, elastickej živice vo vodnej disperzii, minerálneho plniva a syntetického vlákna. Má vysokú pružnosť aj pri nízkych teplotách a malé zmenšenie objemu po zaschnutí. Vhodný na utesnenie trhlín na omietke, murive a betóne v exteriéri a interiéri. Môže byť prekrytý iba elastickým náterom rady ARDELAST.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Očistiť v závislosti na druhu podkladu pomocou pieskovania, umytia vodou, alebo ručného mechanického okefovania. V prípade výskytu plesní, alebo rias je potrebné povrch vhodne ošetriť napr. ARDSAN RISANANTE MURALE. Trhliny, alebo praskliny je nutné otvoriť ohybným brúsny kotúčom na šírku aspoň 0,5 cm a vyplniť ARDELAST STUCOM. Na suchý povrch naniesť jednu vrstvu ISOLEXU. V prípade veľmi zvetraného a nekonzistentného povrchu je nevyhnutné naniesť aj druhú vrstvu ISOLEXU.

NANÁŠANIE:

Výrobok je pripravený k použitiu. Pred použitím veľmi dobre premiešať a naniesť špachtľou, alebo hladidlom do trhlín s následným vyrovnaním a vyhladením povrchu. Na zjednotenie vzhľadu musí byť lokálne aplikovaný v dvoch vrstvách ARDELAST GRANA FINE tak aby zodpovedal povrchu

Výrobok aplikovať pri teplote prostredia, alebo povrchu od +5°C do +35°C, nie pri priamom slnečnom žiarení. Pomôcky a náradie po použití hneď umyť vodou. Po nanosení musí byť povrch v exteriéri chránený pred dažďom pri 20 °C najmenej 48 hodín. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Použitie na povrchy zvetrané s výkvetom solí, alebo vzlínajúcou vlhkosťou sa nezaručuje príľnavosť výrobku k podkladu, preto je nevyhnutná najprv rekonštrukcia podkladu. Nie je vhodný na výplň dilatačných škár. Môže byť pretieraný iba výrobkami rady ARDELAST.

Nevyžaduje si označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1800 ± 100 g/l
Konzistencia:	pasta
Základ spojiva:	akrylátové polyméry
Pokles objemu:	< 10%
Doba schnutia pri 20 °C:	24 hodín
Výdatnosť:	je v závislosti od veľkosti trhlín, spotreba na trhliny široké cca 1 cm je 1 kg na 2-3 bm
Farba:	biela

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2012/08