

BETON DECOR RASANTE

Univerzálna stierková omietka, vystužená vláknami na vyhladenie betónu v interiéri a exteriéri.

CHARAKTERISTIKA:

Je predmiešaná biela zmes vystužená vláknami na báze špeciálneho cementového spojiva, kalibrovaných inertných zložiek a prísad pre zlepšenie spracovateľnosti a priľnavosti k betónu. Určená najmä na urovanenie prípadných nedokonalostí betónových odliatkov, prefabrikovaných panelov, čelá balkónov a dekoračné prvky, ako sú rímsy, priečelia atď. Vhodná na vyhladzovanie v hrúbke 2-4 mm.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí byť suchý, veľmi konzistentný, zbavený prachu, mastnoty, oleja, vosku, atď. Poškodený betón a odlupovanie materiálu sa musí odstrániť až dosiahneme dôkladne pevný a hrubý povrch. Prípadnú vyčnievajúcu železnú armatúru očistiť od hrdze a natrieť antikorózne ošetrenie BOIACCA PASIVANTE. V prípade, že je nutné obnovenie štruktúry použiť ARD MALTA Rapida.

NANÁŠANIE:

Dôkladne premiešajte 20 kg balenie BETÓN DECOR Rasante s 4,4 l čistej vody opatrne, aby nevznikli hrudky, kým nevznikne homogénna zmes plastickej konzistencie. Zmes nechať odstáť aspoň 10 minút, mierne premiešať a potom pristúpiť k aplikácii. Po zmiešaní s vodou spracovať do 70 min. Nanášať oceľovým, alebo plastovým hladidlom a vyhladzovať hladidlom so špongiou. Prípadnú ďalšiu vrstvu naniesť po 2-3 hod. Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od +5°C do +35°C. Nenanášať na zamrznuté, alebo mokré podklady, pod priamym slnečným žiarením, za prítomnosti silného vetra a na odvlhčovacie systémy. Po 3-4 dňoch môžete pokračovať vhodným náterovým cyklom. Skladujte pri izbovej teplote a mimo vlhkosti. Nariadenie hneď po použití umyť vodou. Zmiešaný výrobok je silne alkalický. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Používajte ochranný odev, ochranné okuliare a rukavice. V prípade kontaktu s očami, okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

Produkt certifikovaný v súlade s EN 1504-3 výrobky a systémy na ochranu a opravy betónových konštrukcií.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Objemová hmotnosť v suchom stave :	1,22± 0,05 g/cm ³
Doba spracovateľnosti zmesi (čas spracovania) :	70 min. pri 20 °C
Čas uchytienia :	120 min. pri 20 °C
Obsah vody v zmesi :	cca. 22%
Veľkosť častíc:	≤ 0,6 mm
Maximálna hrúbka nanosenie:	4 mm
Minimálna hrúbka nanosenie:	2 mm
Priemerná odolnosť v tlaku po 28 dňoch:	20 MPa
Priemerná odolnosť v ohybe po 28 dňoch:	7,5 MPa
Priľnavosť na podklad:	0,7N/ mm ²
Výdatnosť :	cca. 0,77 m ² / kg pri 1 mm hrúbky
Škodlivé látky:	v norme
Farba:	biela

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Revízia 2012/07