

BOIACCA PASSIVANTE

Antikorózna ochrana železnej výstuže betónu.

CHARAKTERISTIKA:

Jednozložkový, antikorózný výrobok na báze cementu, syntetickej živice a inhibítorov korózie, vhodných na ochranu poškodenej ocelevej výstuže betónu. Vyznačuje sa vysokou zásaditosťou a chráni železo pred agresívnymi látkami ako je CO₂ - SO₂ a chloridy, zároveň poskytuje dokonalý kotviaci most obnovovacej a sanačnej malty ako ARDMALTA RAPIDA, ARDPLAN AS a BS. Je špecifický pre antikoróznú ochranu ocelevej výstuže v betóne.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Železné povrchy hrdzavé:

Starostlivo očistiť železo od betónu a odstrániť uvoľnené časti. Železo potom dobre očistiť od hrdze okefovaním, alebo pískovaním.

NANÁŠANIE:

- rozmiešať s približne 23% čistej vody až kým vznikne hmota nanášateľná štetcom bez hrudiek.
- nanáša sa štetcom v dvoch vrstvách v 2 hod. intervale o celkovej hrúbke cca 1 mm.
- nasledujúce prekrytie ARDMALTA, alebo ARDPLAN BS po 5 hod..
- nepriďavajte dodatočne vodu do zmesi .
- nepoužívať pri teplotách pod 5 °C a nad 30 °C.
- skladovať pri izbovej teplote.
- náradie a pomôcky hneď po použití umyť s vodou skôr, ako výrobok zaschne.
- zmiešaný výrobok je silne alkalický. Použite rukavice a okuliare. V prípade kontaktu s očami vypláchnite ich veľkým množstvom vody.

Viac informácií pozri v karte bezpečnostných údajov.

Pre dobrý výsledok sa vyžaduje minimálna hrúbka suchej vrstvy cca 1 mm, ktorú je možné získať pomocou 2 vrstiev štetcom.

Táto hrúbka správne aplikovaná a bez strát znamená výnos cca 6 m² / kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Povaha spojiva:	cement – syntetická živica
Granulometria:	0,4 mm
Hustota zloženia (UNI 8995):	1,30 ± 0,05 g/m ³
Doba použiteľnosti zmesi:	2 hod.
Interval aplikácie medzi prvou a druhou vrstvou	2 hod.
Príľnavosť:	1,2 MPa

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka alebo spracovateľa povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2013/05