

CREATIVE ARD LIME R

Lesklá, vápenná stierka so starovekým efektom (benátsky štuk).

CHARAKTERISTIKA:

Je prírodná minerálna stierka na základe dlho odstátého haseného vápna, ktoré umožňuje na povrchu získanie vysokého stupňa lesku. Zrealizované konečné efekty sú elegantné, prestížne, zušľachtujú prostredie a vytvárajú príjemnú útulnú atmosféru. Má menistý vzhľad s kontrastom lesklosti, ako antický benátsky štuk. Ľahko sa nanáša, má výbornú priepustnosť vodnej pary, dobre odoláva baktériám a plesniam. Je určená na všetky tradičné vápenocementové omietky, sadrové povrchy, alebo ich ekvivalent v interiéri a exteriéri. Vhodná na dekoráciu stien budov z architektonickým záujmom a na reštaurovanie historických budov. Vo všeobecnosti platí, že farby na baze vápna nie je vhodné používať na vonkajších plochách obzvlášť vystavených dažďovej vode a priemyselnému ovzdušiu.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí byť perfektne očistený okefovaním bez ľahko odlupujúcich sa častí.

Minerálne povrchy ešte natierané: Odporúčame udržiavať neustále vlhké a to najmä podklady s veľkou nasiakavosťou a pri vyššej teplote.

Minerálne povrchy už natierané bežnými farbami: Očistiť od prachu a nečistoty, opraviť prípadné nedostatky napr. LITOSTUCCOM. Opravované časti po zaschnutí prebrúsiť, očistiť od prachu a celú plochu izolovať vrstvou ARD FIXU. Najmenej po 4 hod. naniesť CREATIVE FONDO.

Povrchy už natierané umývateľnými farbami: Opraviť prípadné nedostatky napr. LITOSTUCCOM. Opravované časti po zaschnutí prebrúsiť očistiť od prachu a izolovať ARD FIXOM. Najmenej po 4 hod. naniesť CREATIVE FONDO.

NANÁŠANIE:

Výrobok pred použitím dobre premiešať. Nanášať v dvoch a viac vrstvách nerezovým hladidlom v 3-4 hod. intervaloch. Ak plocha nie je perfektne rovná, odporúčame naniesť jednu vrstvu ARD LIME RASATO, ako vyrovnávací podklad. Počas nanášania a medzi jednotlivými vrstvami je potrebné povrch konštantne vlhčiť vodou z dôvodu predchádzania popraskania výrobku. Na jednotlivých vrstvách prebrusovať jemným šmirglom spoje po hladidle. Poslednú vrstvu dôkladne očistiť a rovnakým produktom s menším nerezovým hladidlom, alebo špachtľou vytvárať vrstvením kresbu pripomínajúcu mramor. Hotové časti postupne pokiaľ povrch celkom nevyschne, leštiť nerezovým hladidlom.

Dosiahnutá farebná tónina závisí od klimatických podmienok a nasiakavosti podkladu. Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od +5°C do +35°C. Nenanášať za silného veterného počasia, pod priamym slnečným žiarením, na povrchy s povlakom soli, zvetrané miesta a na steny so stúpajúcou vlhkosťou. Povrch po nanosení v exteriéri je potrebné chrániť pred dažďom pri 20 °C cca minimálne 48 hod. V prípade využitia rôznych výrobných šarží, alebo pri nanášaní väčších plôch je potrebné ich medzi sebou premiešať, aby sa predišlo rozdielnym farebným tóninám. Náradie po použití hneď umyť vodou. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Ak je skladovaný po dobu viac ako 3-4 mesiace, vyžaduje si pred aplikáciou intenzívne miešanie preto, že ma tendenciu hustnúť. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami v prípade kontaktu neodkladne umyť veľkým množstvom vody. Používať ochranný odev, rukavice a okuliare. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných predpisov. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámte v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Finálnu charakteristika sa dosiahne po 3 až 4 týždňoch, doba potrebná na karbonizáciu vápna.

Špecifická hmotnosť: 1520 ± 50 g/l

Základ spojiva: Odležané masné vápno upravené so syntetickým spojivom vo vodnej disperzii.

Viskozita pri 20 °C: 350 000 ± 100 000 cP

Výdatnosť: cca 2 m²/kg v 1 vrstve

Doba schnutia pri 20 °C: 12-18 hod.

Farba: biela, odtieň podľa vzorkovnice výrobcu

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2013/03