

CREATIVE FONDO

Zjednocujúci, základný náter pod dekoratívne farby.

CHARAKTERISTIKA:

Je hladký pigmentovaný náter na báze kopolymérov vo vodnej disperzii. Vhodný pod konečnú úpravu dekoratívnymi nátermi série CREATIVE. Vďaka svojej vnútornej kompozícii, okrem garantovania výbornej priľnavosti na povrchy minerálneho pôvodu, umožňuje dosiahnutie výborného estetického výsledku, ktorý sa nedá dosiahnuť s bežným disperzným náterom. Je bez zápachu s vynikajúcou schopnosťou zjednotenia povrchu, výbornou spracovateľnosťou a pozoruhodnou krycou schopnosťou.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy ešte nenatierané, nekonzistentné, zvetrané, alebo už natreté tradičnými farbami: Odstrániť mäkkou kefkou prachu a voľné časti omietky. Vyrovnáť prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným vyhladením. Po zaschnutí opravené časti prebrúsiť, dôkladne očistiť a celý povrch izolovať jednou vrstvou ARD FIXU. Po 6 hod. naniesť CREATIVE FONDO.

Vnútorne povrchy už natreté umývateľnou farbou: Vyrovnáť prípadné nedokonalosti napr. LITOSTUCCOM s následným prebrúsením a očistením. Opravované časti izolovať jednou vrstvou ARD FIXU a po 6 hod. naniesť CREATIVE FONDO.

NANÁŠANIE:

Pred použitím výrobok dôkladne premiešať od spodku a podľa zvoleného spôsobu nanášania zriediť vodou. **Štetec:** zriediť 20-30% **Valec:** zriediť 15-20% a nanášať krížovými ťahmi. Druhú vrstvu nanášať po 4 hod. Na CREATIVE FONDO sa môžu naniesť dekoratívne nátery po minimálne 8 hodinách.

Nanášať pri teplote prostredia, alebo povrchu od + 5 °C do + 35 °C. Náradie a pomôcky hneď po použití umyť vodou. Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.

Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámete v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1520 ± 50g/l
Viskozita pri 20°C:	9000 ± 2000 cP
Vzhľad:	matný
Doba schnutia pri 20°C: suché na dotyk	2 hod.
suché do hĺbky	24 hod.
Výdatnosť:	cca. 7 m ² /l v dvoch vrstvách na rovnom podklade.
Farba:	biela, farebný odtieň podľa vzorkovnice výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníčkovi, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmýšľané použitie. Revízia 2013/03