

Desiré M&G MARM & GRANITI



Dekoratívny efekt žuly a mramoru pre interiér a exteriér



Hľadanie nejakých špeciálnych realizácií je vždy jedným z cieľov Adicoloru. Navrhuje a ponúka na trh nové veci, ktoré dávajú užívateľom veľkú spokojnosť a prestížny výsledok. Efekt mramoru a žuly, vytvorený jednoduchým a ekonomickým spôsobom, umožní každému mať ho vo svojom vlastnom domove. Táto prestížna povrchová úprava je vhodná na hodnotné sokle, stĺpy, obloženia kuchýň, kúpeľní a schodov. Na zvýšenie elegancie, prestíže a exkluzivity aj pre obchody, bary, reštaurácie, hotely a kancelárie. Každý typ mramoru a žuly je v sade, ktorá obsahuje aj základ, lesklú povrchovú úpravu a ochranu, štetec, špeciálnu špachtľu a tužku na špáry.

Použitie:

Na všetky typy povrchov zo sadry, alebo omietky v interiéri a exteriéri.

Príprava povrchu:

V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb naniesť jednu vrstvu vhodne nariadeného ADIFIXU. Na suchý a očistený povrch valčekom, alebo štetkou aplikovať jednu, alebo dve vrstvy základného náteru M&G fondo nariadeného vodou 20-30%.

Aplikácia:

Pomocou špeciálneho štetca Desiré naniesť priečne a nerovnomerne MARM & GRANITI. S nanášaním začínať v hornej časti a postupovať dole. Asi 15 až 20 min. po nanesení, keď farba začne schnúť (doba sa môže líšiť v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia) pristúpime k úprave pomocou špeciálnej plastovej špachtle DESIRÉ DISTENDER, veľmi jemne bez nadmerného tlaku, vždy s krížovým pohybom až do dosiahnutia požadovaného efektu. Po kompletnom zaschnutí cca 24 hod. aplikovať valcom s krátkym vlasom jednu, alebo dve vrstvy lesklého náteru ADILUX v závislosti na požadovanom lesku. Falošné špáry vytvoriť pomocou dodanej špeciálnej tužky na špáry. Doporučujeme si špáry rozvrhnúť dopredu s ceruzkou, aby bol výsledok správny.

Technické údaje:

Riedenie: M&G fondo20-30% vody
Riedenie: DESIRÉ MARM & GRANITIpripravený k použitiu max.2-3% vody
Riedenie: ADILUX.....pripravený k použitiu
Výdatnosť: M&G fondo10 až 12 m²/liter
Výdatnosť: DESIRÉ MARM & GRANITI..4 až 12 m²/liter podľa odtieňu
Výdatnosť: ADILUX10 až 12 m²/liter
Zaschnutie pri 25°C:4 - 6 hod. na dotyk; 1 deň celkové zaschnutie



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Pri realizácii väčšej plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.