

oldfashion Classic a oldfashion Corkstone

Dekoratívna textúrovaná omietka pre interiér a exteriér.



Je špeciálne navrhnutá dekoratívna omietka na realizáciu replík atraktívnych starodávnych štruktúr, ktoré dodávajú príjemnú a štýlovú atmosféru. Vyrába sa v dvoch prevedeniach classic a corkstone. Podľa použitých nástrojov a postupov je možné dosiahnuť rustikálne efekty antického vzhľadu, alebo vytvárať atraktívne vzory inšpirované prírodou a vlastnou fantáziou. Omietka je navrhnutá tak, aby sa ľahko nanášala. Nanáša sa prevažne v bielej farbe s následným pretrením priehľadným farebným vrchným náterom ako je Velé, Velé Silver & Gold, Sogni SK, Shadé, čo umožňuje prispôbiť plochy požadovaným farebným efektom.



Použitie:

Na všetky natierateľné, pevné, vhodne upravené povrchy z omietky, cementu a sadry v interiéri a exteriéri.

Príprava povrchu:

Povrch musí byť kompaktný, čistý a suchý. Ak nie je v dobrom stave očistiť kefou. Naniest' jednu vrstvu vhodne nariadeného ADIFIXU. Ak je potrebné naniest' vrstvu bieleho, alebo vhodne prifarbeného FONDO UNIVERSALE v závislosti od efektu aplikácie a zriedeného vodou 10-15% .



Aplikácia:

Výrobok aplikovať plastovým, alebo nerezovým hladidlom podľa zvoleného typu nasledujúcim spôsobom:

Old Fashion Classic Hladidlom naniest' nerovnomerným spôsobom v hrúbke cca 3-4 mm tak, aby sa vytvoril rustikálny efekt viac či menej výrazný, podľa vlastného vkusu a špecifických potrieb.

Old Fashion Corkstone Hladidlom naniest' rovnomerným spôsobom. Po 5-10 min. rovnakým nástrojom trieť povrch kruhovým spôsobom, ale vyhnúť sa vyvinutiu príliš vysokému tlaku. Čím bude väčší počet pohybov v rovnakej oblasti tým bude viac malých rýh, ktoré dodávajú požadovaný efekt.

Pozri zložku, alebo DVD "Show Effects". Ďalšie aplikácie podľa vlastného vkusu a vynaliezavosti.



VZHĽAD:

CLASSIC



CORKSTONE



Technické údaje:

Riedenie:..... pripravený k použitiu
Výdatnosť :..... cca. 1,5 - 2,2 m² /l podľa efektu
Zaschnutie pri 25°C: 6 - 8 hod. na dotyk
Následný náter:..... po 10 - 12 hod.
Špecifická hmotnosť: 1600 ± 20 g/l
Viskozita (Brookfield à 20°C):..... 30 000 ÷ 35 000 mPa.s



Ďalšie informácie:

Nanášať pri teplotách povrchu a prostredia od 5°C do 28°C. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom