

RIGENERALEGNO

Pigmentovaný základný náter pre obnovu starého dreva.

CHARAKTERISTIKA:

RIGENERALEGNO je základný náter na vodnej báze špecifický určený pre exteriér na obnovu degradovaných výrobkov z dreva. Je pigmentovaný v odtieni podobnému ako smrek, čo vytvorí efekt zjednotenia a zosvetlenia tmavého a časom zošediveného dreva. Rovnaký efekt vytvára aj na starých náteroch syntetickým emailom. Vďaka čomu je možné obnoviť pôvodný vzhľad dreva. RIGENERALEGNO ma nízku mieru plnenia, čo umožňuje jasne dodržať textúru spodného starého dreva. Aplikáciou priehľadne farbeného náteru vrátíme drevu pôvodný farebný odtieň, alebo iný podľa želania. RIGENERALEGNO zabraňuje UV žiareniu ničiť lignín a je chránený voči útokom hub a plesní čím je zaistená dlhá trvanlivosť dreva. RIGENERALEGNO neobsahuje látky nebezpečné pre ľudské zdravie, nie je horľavý, nemá nepríjemný zápach a preto je tiež vhodný pre použitie v interiéri, alebo v zle vetraných priestoroch.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatreté drevené povrchy: Vhodne prebrúsiť stredným, alebo jemným šmirglom v smere vlákna. Odstrániť všetky voľné časti, prach a špinu. Uistiť sa že povrch je suchý a vlhkosť nie je vyššia ako 15 %

Poškodené drevené povrchy už natierané emailom, alebo lakom: Staré vrstvy farby prebrúsiť šmirglom a úplne odstrániť uvoľnené a odlupujúce časti. Efekt žilkovania dreva môže byť verne obnovený iba v prípade že existujúce vrstvy odovzdali povrchovú štruktúru spodného podkladu.

Prípadné nerovnosti vyrovnáť tmelom napr. LITOSTUCCO pre práce v interiéri. Pre prácu v exteriéri použiť vhodný syntetický tmel.

NANÁŠANIE:

Pred použitím dobre premiešať a zriediť vodou 10-12%. Štetcom naniest' jednu vrstvu v smere vlákna dreva. Aplikovať rovnomerným spôsobom a vyvarovať sa nahromadeniu materiálu v nadmernej hrúbke. Po najmenej 24 hod. pokračovať výrobkami povrchovej úpravy. Pre dosiahnutie najlepšej trvanlivosti konštrukcie podliehajúcej nepriazni počasia odporúčame na RIGENERALEGNO naniest' v dvoch vrstvách ARD LASUR. Pre interiér je vhodné použiť TEMA CERATA. Pre získanie očakávaného odtieňa si vyžaduje obvykle tri vrstvy. Ak chceme zvýrazniť kresbu dreva je nutné aby povrch vyzeral hrubo. Na výrobkoch hobľovaných, alebo hladkých je možné obnoviť iba farebný tón.

Skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom. Nanášať pri teplote prostredia od +10°C do +35°C a vlhkosti neprevyšujúcej 75%. Pomôcky a náradie hneď po použití umyť vodou. Výrobok si nevyžaduje označenie ako nebezpečný. Používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití obal nevyhadzovať do voľnej prírody, ale zvyšky nechať dobre vysušiť a odovzdať ako špeciálny odpad. S ďalšími informáciami sa oboznámete v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Špecifická hmotnosť:	1230 ± 50 g /l
Základ spojiva:	akrylátový polymér
Viskozita pri 20°C:	2 600± 300 cP
Vzhľad:	matný, farebný odtieň smrek
Doba schnutia:	na dotyk 1 hod., do hĺbky 24 hod.
Brúsiteľný a pretiera teľný:	pri 20 °C po 24 hod.
Výdatnosť:	cca 5,5-6,5 m ² /l v jednej vrstve v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu.

Naše ústne a písomné odporúčenia, ktoré poskytujeme k technike použitia na pomoc zákazníkov, alebo spracovateľovi na základe súčasného stavu praktických a vedeckých znalostí, našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia, sú nezáväzne a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka, alebo spracovateľa povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zmysľané použitie. Revízia 2013/02