


Shadē

Očarujúca dekoratívna farba s prestížnym kovovým odrazom.



Je veľmi elegantný finálny náter s veľkým dekoratívnym efektom. Je k dispozícii v dvoch verziách: hladká L, alebo drsná R. Farby vo vzorkovnici sú odvodené od základov zlato, striebro, meď a bronz, ktoré sa získajú za použitia vhodného TINTERU pre vybraný farebný odtieň. Hladká L verzia je vhodná na aplikáciu valcom, ako vodou riediteľný email na omietky, drevo, kov atď., špeciálne na obohatenie stien, stĺpov, ozdobných dekoratívnych prvkov atď. Drsná R verzia môže byť aplikovaná na akýkoľvek povrch adekvátne pripravený, pomocou štetca SANDE, alebo tampónu. Vytvára krásne efekty a dodáva exkluzívny vzhľad stenám a zariadeniam domov, obchodov, schodísk, kancelárii a hotelov.



Použitie : Na omietku, sadru a všetky typy povrchov v interiéri.

Príprava povrchu:

Za účelom získania zaručeného výsledku aplikovať na suchý a čistý podklad valcom, alebo štetkou v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE, zriedeného vodou 20-30%. Po 5-6 hodinách aplikovať konečnú povrchovú úpravu.

Omietka: V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok, alebo farieb naniesť jednu vrstvu vhodne nariadeného ADIFIXU. **Drevo:** aplikovať jeden alebo dva nátery základnej farby na drevo (ADIPAC). **Kov:** aplikovať jeden náter antikorozynej farby (ANTIRUST). **PVC, hliník, zinok:** aplikovať 1 alebo 2 nátery základnej univerzálnej farby (FUND FLEX.)

Príprava odtieňa:

Požadovaný tón získame pridaním TINTERU do vybranej bázy zlato, striebro, bronz a meď podľa vzorkovnice odtieňov v množstve vybraného farebného odtieňa a dôkladne zamiešame.

Aplikácia:

SHADĚ "L" hladká verzia: Dve vrstvy valčekom s krátkym vlasom sú dostatočné pre získanie úplného pokrytia. Optimálne rovnomerný hladký efekt sa dosiahne aplikáciou druhej vrstvy striekaním.

SHADĚ "R" drsná verzia: Prvý náter valčekom zriedený vodou 15% a druhý náter bez riedenia štetcom Sandé alebo tampónom pre dosiahnutie požadovaného efektu.



Technické údaje:

Riedenie:

SHADĚ "L" hladká verzia :.....pripravená k použitiu, na striekanie riedená s vodou 7-8%

SHADĚ "R" drsná verzia :.....prvý náter riedený vodou 15%, druhý pripravený k použitiu.

Výdatnosť:SHADĚ "L": 10 - 12m²/lite SHADĚ "R": 6 - 8 m²/liter

Zaschnutie pri 25°C:.....4 - 6 hod.

Špecifická hmotnosť:.....verzia L: 1130 ± 20 g/l , verzia R: 1140 ± 20 g/l

Viskozita (Brookfield 20°C):..verzia L 2000 to 6000 mPa.s, verzia R 2000 to 6000 mPa.s

Obsah pevných látok(%)25 ± 2



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Pri realizácii väčšej plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.