


Velé

Siloxanový náter s patinovaným voskovým efektom pre interiér a exteriér.



Siloxanový krémový náter jednoducho a zábavne aplikovateľný špeciálnou rukavicou, ktorá zabezpečuje rýchly a najlepší efekt. Je veľmi výdatný a osobitne vhodný pre štýlovú a elegantnú úpravu povrchov zo sadry a omietky a zároveň umožňuje mať umývateľný povrch a dobre prieľušný. Originálna pôvabná textúra môže byť prifarbená príslušným TINTEROM podľa vzorkovnice, alebo vlastného výberu.



Použitie:

Na všetky druhy interiérových a exteriérových povrchov zo sadry, alebo omietky vhodne pripravených.

Príprava povrchu:

K dosiahnutiu požadovaného výsledku aplikovať na suchý, čistý povrch štetkou, alebo valčekom jeden, alebo dva nátery univerzálneho podkladu FONDO UNIVERZALE zriedeného 20-30% vodou. Po 5-6 hodín pokračovať aplikáciou konečnej úpravy. V prípade nesúdržnej a zvetranej omietky a farby naniesť jednu vrstvu ADIFIX zriedený podľa návodu.

Príprava farby:

Primiešať do produktu TINTER vybraného odtieňa v pomere označenom vo vzorkovnici farieb.

Aplikácia:

Namočte najširšiu časť rukavice Velé do farby. Dávajte pozor, aby nenasiakla príliš veľkým množstvom farby. Jemne položte rukavicu na stenu a nanášajte farbu nerovnomernými kruhovými pohybmi. Ak je treba, namočte rukavicu opäť a pokračujte v nanášaní asi 30 – 40 cm od miesta, kde ste predtým skončili a postupne zafarbené plochy spojte tak, aby nedošlo k príliš veľkému prekrytiu. Pre získanie tmavšieho odtieňa naniesť druhú vrstvu až po úplnom zaschnutí prvej vrstvy. Môže byť aplikovaná aj štetcom, špongiou, alebo pomôckou podľa vlastného výberu. Vždy ale treba nanášať postupom mokré na mokré, aby sa predišlo nežiaducemu tieňovaniu spojov.



Technické údaje:

Riedenie:..... pripravený k použitiu
Výdatnosť(na 1 vrstvu) : 15 - 20 m²/l
Zaschnutie pri 25°C: 2 - 3 hod.
Ďalší náter: po 5 - 6 hod.
Špecifická hmotnosť: 1000 ± 20 g/l
Viskozita (Brookfield, 20°C):..... 4500-6000 mPa.s
Obsah pevných častíc (%): 22 ± 2



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Dobré si vypočítajte dostatočné množstvo farby na celý povrch. Pri realizácii väčšej plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie umyť teplou vodou.